

Проволока сварочная

Диаметр, мм	Марка стали	временное сопротивление разрыву, Н/мм ²	Колебания временного сопротивления разрыву в одном мотке, Н/мм ² не более
0,8	СВ08Г2С	882–1274	98
1			
1,2			
1,6			
2		784–1176	
2,5–4		686–1029	